

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIBER PRO**

Czterowarstwowa membrana paroprzepuszczalna zbudowana z warstwy aluminium wzmocnionego włóknem szklanym, filmu funkcyjnego, wysokiej gęstości maty izolacyjnej z ciągłych włókien szklanych typu E oraz paroprzepuszczalnej folii aluminiowej. Membrana jest zarówno wodoszczelna, niepalna, wysokoparoprzepuszczalna i niezwykle odporna na rozdarcie. Może być wykonana na zamówienie w wersji z taśmą samoprzylepną – w SYSTEMIE SK.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[MNs/g]	ca. 0,25
Reakcja na ogień		A2-s1, d0
Izolacja akustyczna	[dB]	- 16 (Produkt)
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,05
Opór cieplny	[m ² .K/W]	1,7
Gramatura	[g/m ² (±5%)]	ca. 1388
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)	[N/50 mm]	630 (+/- 70)
Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD)	[N/50 mm]	630 (+/- 70)
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)	[N]	275 (+/- 50)
Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD)	[N]	275 (+/- 50)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ)	[W/mK]	0,029
Emisyjność/Refleksyjność	[%]	5/95
Grubość	[mm]	8
Kolor		aluminium/aluminium
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,12 x 18 = 20,16 m ²
Paleta	[rolka]	12

Zalety:

- Niepalna • Wytrzymała na rozerwanie
- Odporna na promieniowanie UV • Refleksyjna

Eurovent **FIBER PRO**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako membrana dachowa i wiatroizolacyjna w konstrukcjach fasadowych. Dzięki warstwie termoizolacyjnej zmniejsza mostki termiczne, eliminuje rozprzestrzenianie się ognia i optymalizuje izolację.

Zalecenia montażowe / gwarancja:

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 4 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. W ciągu 12 tygodni od montażu należy wykonać na poddaszu montaż izolacji termicznej lub zaciemnienie poddasza. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinien być przygotowywany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

System SK2:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.



Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 10/2021